

Scheda tecnica

Technical Sheet



Tubo per aspirazione e mandata di birra, vini pregiati, bevande non alcoliche e alcoliche con un contenuto di alcohol fino a 96%. Costruzione robusta per impieghi gravosi e adatto ad intensi cicli di lavaggio e sterilizzazione. Prodotto in accordo alla EC 1935/2004 e EC 2023/2006 (GMP), il tubo è libero da ftalati, BPA, PAH e ADI; inoltre è conforme al Reg. EC 1907/2006 (REACH).

Suction and delivery hose for beer, fine wines, non-alcoholic and alcoholic beverages with an alcohol content up to 96%. Robust hose design for heavy duty applications and intense cleaning and sterilization processes. Produced in accordance with the EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore, it is Reg. EC 1907/2006 (REACH) compliant.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma IIR bianca alimentare sviluppata per mantenere inalterati il gusto e il profumo del prodotto convogliato. Conforme alle normative FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.	Tube	White food-grade IIR rubber which guarantees taste and aroma of the conveyed product. It complies with FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza, spirale metallica incorporata.	Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded.
Copertura	In gomma sintetica rossa, ondulata, resistente all'abrasione, all'invecchiamento e all'ozono, impressione tela.	Cover	Red synthetic rubber, abrasion, ageing and ozone resistant. Corrugated, cloth finish.
Temperatura	-30 °C +120 °C. Sterilizzazione con vapore +130 °C per massimo di 30 minuti.	Temperature	30 °C +120 °C. Sterilization with steam +130 °C for max. 30 minutes.
Marcatura	 THOR COBEER	Marking	 THOR COBEER

Misure

Sizes

I.D. mm	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Appr. Weight Kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
25	10	30	0.75	0,9	50
32	10	30	0.99	0,9	65
38	10	30	1.13	0,9	75
40	10	30	1.19	0,9	80
51	10	30	1.83	0,9	105
63	10	30	2.14	0,9	125
76	10	30	2.70	0,9	150
102	10	30	4.18	0,9	310

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.